

# Vlies

## NETKANÝ POLYESTER

Mimořádně lehký a mimořádně pevný potahový materiál

- ◆ nízká hmotnost – pouhých 24 g/m<sup>2</sup>
- ◆ mimořádně vysoká pevnost – 5 cm široký pásek má pevnost 5 kg!
- ◆ vysoká odolnost proti protržení
- ◆ žádné vlivy vlhkosti a stárnutí
- ◆ nízká cena

Pracovní postup:

1. Plochy se potáhnou běžným způsobem pomocí laku, stejně jako v případě papíru. Vlies pokládáme zásadně hladkou vrstvou ven. Hladká vrstva je vně role, ve které se materiál dodává. V případě pochyb podržíme Vlies vodorovně ve výši očí proti světlu, hladší strana se dá snadno identifikovat. Povrch se nesmí brousit, potah by byl neopravitelně „chlupatý“. Vlies pokládáme s vlákny rovnoběžně s delší stranou potahované části, podobně jako papír. Při přehýbání potahu kolem ostrých hran (např. odtoková hrana) si pomůžeme horkou žehličkou.
2. Po přilepení vypneme potah teplem žehličky nebo jen lakem. Používáme co nejnižší teplotu, při které se potah vypíná. Vypínání je velmi snadné, případné vrásky nebo přehyby mizí beze stopy.
3. Pro dosažení nepropustnosti potahu a hladkého povrchu stačí obvykle tři nebo čtyři vrstvy laku.
4. Případné díry v potahu opravujeme „sešitím“ lakem. Případné vytažení okolí díry lze napravit i v nalakovaném potahu opět žehličkou.

Vlies se dodává pouze v bílé barvě a není možné ho barvit způsoby, které jsou běžné pro papír. Barevnou úpravu je možno provést stříkáním. Do bezbarvého laku přidáme speciální barevnou tinkturu a nastříkneme. Doporučený poměr míchání je 10 dílů ředidla, 1 díl nitrolaku a 1 díl tinktury. Příslušné barvicí tinktury jsou k dispozici v následujících barvách: červená, žlutá oranžová, modrá, černá. Jinou možností barevné úpravy je kombinace s jiným materiálem, kterým může být např. Airspan, Litespan.

Dováží a dodává:

Horejší model s r.o.  
Klatovská tř. 125 321 00 Pízeň

Tel/fax 377 421 361

[www.horejsi.cz](http://www.horejsi.cz)

[info@horejsi.cz](mailto:info@horejsi.cz)